

Pergo laminat public Extreme, plank har følgende spesifikasjoner:

- Laminatgulvet består av bord på 1200 x 123,4 x 9 mm og har 2,4 fasede kanter. Fargen på de fasede kantene er tilpasset fargen på dekoren.
- Laminatgulvet har permanente antistatiske egenskaper (≤ 2 kV) iht. EN 1815.
- Glattheten er minimum klasse DS iht. EN 13893.
- Gulvbordene er i formaldehydavgassingsklasse E1, med et maksimalt utslipp på 0,020 ppm. Gulvet er i klasse A+ (svært lavt utslipp av organiske forbindelser) for inneluftkvalitet. Laminatgulv, iht. EN 13329, med CE-merking iht. EN 14041.
- Brannmotstandsklassen til laminatgulvet, inkludert underlaget som er foreskrevet av produsenten, er Bfl-s1 iht. EN ISO 9239-1.
- Laminatgulvet må overholde minimum klasse 34 iht. EN 13329. Klasse 34 egner seg for intensiv kommersiell bruk, som definert i EN 13329.
- De tekniske egenskapene når det gjelder bestandighet overfor svelling, slitasje, støt, riper og harde kontorstolhjul (type H), flekker, sigarettglør og lys, må minst tilfredsstillende kravene i EN 13329. Gulvets slitasjeklasse er AC6, slagfasthet på IC4 og fuktsvelling er $\leq 8\%$
- Laminatgulvet skal ha en innebygd teknologi som i stor grad øker bestandigheten overfor mikroriper. Denne egenskapen gjør at man beholder nygulvintrykket lenger samt at det blir lettere å holde ved like.
- Laminatgulvet er sertifisert iht. PEFC og det nordiske Svanemerket. EPD fås på forespørsel.
- Bordene skal legges UTEN lim ved hjelp av en mekanisk forbindelse som gjør at bordene kan vinkles eller settes sammen horisontalt i lengderetningen. Bordene må kunne løftes opp og legges på nytt et begrenset antall ganger uten kvalitetsforringelse.
- Underlaget skal være en alt-i-ett-løsning som gir forbedrede akustiske egenskaper og fuktsperre mot undergulvet.
- Ekspansjonsåpninger skal dekkes av sokkellister eller profiler med matchende dekor.
- Dekor kan velges i kolleksjonen public Extreme, plank.