

PERGO®

Parkett-lim
Teknisk Dataark - Norsk

Parkett-lim

Generell Informasjon

Pergo Parkettlim er et elastisk lim som er klart til bruk med høy vedheftsstyrke, ideelt for liming av alle Pergo Parkettgulv til porøse og ikke-porøse overflater.



PARKETT-LIM

Bestillingskode	PGWGLUE16A
Emballasje	Aluminiumsposer med lim i kartong
Innhold	16 kg (= 2 x 8 kg)
Farge	Mørk eik
Basis	MS Polymer
Viskositet	Pasta
Forbruk	1,0 – 1,2 kg / m ² (med B11-limsparkel)
Holdbarhet	Minst 18 måneder i uåpnet aluminiumspose på et kjølig og tørt oppbevaringssted ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C.

Parkett-lim

PARKETT-LIM

Åpningstid Opptil 30 min.

Korreksjonstid Opptil 15 min.

Herdetid Lett trafikk: min. 6 timer
Tung belastning: maks. 48 timer

VOC -utslipp < 1 %
(flyktig organisk forbindelse)

Påføringstemperatur 15–20 °C (ved en relativ luftfuktighet på 50–60 %)

Temperaturmotstand -40 °C – 90 °C

Aktuelt For

- Brukes på porøse og ikke-porøse overflater. Vi anbefaler å først teste limets vedheft til undergulvet.
- Brukes i kombinasjon med gulvvarme eller kjøling.

Parkett-lim

Sikkerhet

- **Øyebeskyttelse**

Unngå kontakt med øynene.

- **Hudbeskyttelse**

Unngå kontakt med huden. Kan forårsake allergisk reaksjon.

- **Åndedrettsvern**

Bruk egnet åndedrettsutstyr ved utilstrekkelig ventilasjon.



- **Oppbevares utilgjengelig for barn**

Parkett-lim

Funksjoner

Pergo-tilbehør er spesielt utviklet for Pergo-gulv.

- **Klart til bruk**
Pergo parkettlim er en enkomponentlim som ikke krever blanding.
- **Hurtigherdende**
- **Aluminiumsposer med lim**
- **Eksepsjonell reduksjon av lydrefleksjon**
- **Egnet for gulvvarme og kjøling**



Parkett-lim

Forberedelse

1. Gulvvarme- eller kjølesystemer skal slås av i henhold til den foreskrevne prosedyren. Se Pergo gulvvarmeinstruksjoner for mer informasjon.
2. Kontroller restfuktigheten i undergulvet med en egnet metode i henhold til nasjonale standarder, f.eks. CM-metode, digitalt hygrometer, insitu hylse og -sonde før du installerer parkettgulvet. Fuktnivået i undergulvet må samsvare med anbefalingene fra Pergo. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for mer informasjon om dette.
3. Både Pergo parkettlim og parkettgulvet må akklimatiseres i henhold til instruksjonene gulvinstallasjon i området der de skal legges. La gulvet ligge i originalemballasjen til det skal installeres. Før installasjon må du kontrollere fuktighetsnivået i Pergo-gulvet. Dette må være i henhold til anbefalingene fra Pergo. Se den tekniske dokumentasjonen for gulvet for mer informasjon om dette. Vi anbefaler på det sterkeste ikke å installere gulvet hvis fuktigheten i parkettgulvet overstiger 11 %.
4. Pergo parkettlim skal påføres et korrekt klargjort, permanent tørt, flatt, glatt, rent undergulv som er egnet for formålet og fritt for forurensninger som kan svekke klebeevnen.
 - Gammelt lim eller avrettingsmasse kan ha negativ innvirkning på klebeevnen. Disse restene må fjernes med skuremiddel. Avrettingsmasse med utilstrekkelig trykkmotstand eller som sitter løst må fjernes og utbedres.
 - Ved ujevne undergulv må det brukes en egnet avrettingsmasse.
 - Mineralske og pulveraktige overflater skal behandles med grunning.
 - Fjern det øverste laget og skrap av overflaten på anhydrittflatene.
 - Gulvet må støvsuges med en industristøvsuger.
 - Rengjør undergulvet grundig med et egnet rengjøringsmiddel når skal det limes på et eksisterende gulv (f.eks. keramiske fliser). Vask deretter av gulvet med vann til vaskevannet blir værende rent. Før limet påføres, må overflaten være helt tørt.
5. Legg aldri gulvet på et underlag som ikke er beskyttet mot fukt eller som har høyere fuktinnhold enn det som er angitt i installasjonsanvisningen for Pergo-gulvet. Bruk et egnet kontrollsystem for overflatefukt eller fukttett membran hvis det er mye fukt.
6. Under installasjon må romtemperaturen være mellom 15 og 25 °C. Temperaturen på undergulvet skal være minst 15 °C. Relativ luftfuktighet må være under 75 %.

Parkett-lim

Installasjon

1. Klipp et hjørne av aluminiumsposene og hell ut limet på overflaten. Fordel limet jevnt i et sikksakkmønster med en B11-limsparkel (f.eks. Pergo parkett-limsparkel – PGWB11). Ikke påfør mer lim enn det som kan dekket med gulvplanker i løpet av 30 minutter. For å holde installasjonsområdet rent, anbefaler vi å spre limet hver gang for to rader.
2. Når gulvet installeres, må det alltid være en ekspansjonsglipe mellom gulvet og veggen eller andre faste gjenstander. Se den tekniske dokumentasjonen for ditt Pergo parkettgulv for å finne riktig bredde på ekspansjonsglipen.
3. Skyv plankene inn på limet og bank dem på plass eller press dem ned med en gummihammer (hammer med flatt hode, diameter min. 40 mm og shore-hardhet på 60 +/- 10). Pass på at minst 80 % av hver treplate er dekket med lim. Legg vekt på gulvet hvis nødvendig. Etter at planken er satt på plass, er det fortsatt en korrigeringsstid på 15 minutter.
4. Når du er ferdig med de to første radene, kan du forsiktig legge press på disse radene for å spre limet for de neste to radene.
5. Et parkettgulv som er limt fast med Pergo Parkettlim kan gås på etter 6 timer. Vent 48 timer for tung belastning.
6. Gulvvarme- eller kjølesystemet kan startes igjen i henhold til den foreskrevne prosedyren etter at limet er fullstendig herdet. Se Pergo gulvvarmeinstruksjoner for mer informasjon.

Parkett-lim

Vedlikehold

1. Før herding:
Pergo parkettlim kan fjernes med rengjøringswipes.
2. Når herdet:
Overflødig produkt kan bare fjernes mekanisk med f.eks. en plastspatel.