


DIMENSJONER		Otra pro [V4107-xxxx]	Aura pro [V4120-xxxx]
Bredde		189 mm	303 mm
Lengde		1251 mm	610 mm
Antall planker pr pakke		12 Planker/planker	15 Planker/planker
m ² pr pakke		2,837 m ²	2,772 m ²
Vekt pr pakke		18,606 kg	18,188 kg
Densitet	ISO 23997	1610±50 kg/m ³	1610±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO 24346	4 mm	4 mm

Overflatebehandling	Avansert PU - top sjikt med Titan™ teknologi
Not og fjær	Uniclic - Uniclic

Plankens oppbygning



1	Topglacé
2	PVC slitstøkk
3	PVC dekorklager
4	PVC slagtailig vinyllåra
5	PVC balansering med glasfiber

FABRIKKGARANTI

Bruksklasse	EN ISO 10874		Klasse 33
Produktnorm	EN 16511:2014/A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006		
Garanti	Boligformål Kommerisiell bruk	Se garantibetingelsene Se garantibetingelsene	DOP- end label on pack Livstid 5 år - På forespørsel opp til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Slitestyrke	EN 16511:2014/A1:2019	OK	OK	OK
Slagfasthet	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Ripefasthet	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativ klassning av återhämtning efter uppsvällning Kvantitativ klassning av återhämtning efter uppsvällning Foglackage		1 0,01 mm Lækker mte
Kontorstølhjul	EN 425	25000 sykkluser På et PERGO HEAT- underlag På et PERGO COMFORT- underlag På et PERGO TRANSIT- underlag	Ingen delaminering, ingen forstyrrelser	≥ 25000 sykkluser ≥ 25000 sykkluser ≥ 10000 sykkluser ≥ 10000 sykkluser
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg		Ingen synlig skade
Inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Motstand mot flekker	EN 438-2	Aceton, kaffe, NaOH, H2O2, Skokrem		Klasse 5 Ingen endring
Swelling	ISO 24336		≤ 18%	Ingen swelling
Løsing styrke	ISO 24334	Fmax langsiden Fmax kortsiden	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m	OK OK
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C skalling	≤ 10,25% < 1 mm	OK OK
Brennklassifisering	EN 13501-1			Bfl-s1
Ljuddempning	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	På et PERGO HEAT- underlag På et PERGO COMFORT- underlag På et PERGO TRANSIT- underlag		14 dB 18 dB 18 dB
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse > 6	Klasse 8
Sklisikring	EN 13893			D5
Varmemotstand	EN 12667	Uten underlag På et PERGO HEAT- underlag På et PERGO COMFORT- underlag På et PERGO TRANSIT- underlag		R10 0,013 m ² K/W 0,023 m ² K/W 0,033 m ² K/W 0,058 m ² K/W
Gulvvarme		Låmpelig for alla standard värmesystem i cementundergolv. Begränsad tillämpning för värmefilm eller liknande alternativ. Max temperatur < 27 °C. Se separat läggningssanvisning.		

MILJØ & SERTIFIKATER

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, ingen lukt	Class M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2004 / AC:2006	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen
TVC C 28 dager	ISO 16000 part 9-6	AqBB krav etter 28 dager <1000 µg/m ³
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium	
FARLIGE STOFFER	Kreftfremkallende, mutasende eller reproduktive stoffer	IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	kompatibel
Mykgløder	Ortho-ftalattfriske mykglødere	
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON	



EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Flooring
EN 14041:2004



ISO 14001 certified