

GENERELLE DATA

Planke	580 x 145 mm
Total tykkelse	13,5 mm
Antall planker pr. pakke	12
m2 pr. pakke	1,009 m ²

PLANKENS OPPBYGGING

1. Overflatebehandling	UV-herdet lakk	Ripesikret toppsjikt	5 - 7 lag
2. Toppsjikt		PEFC kontrollert opprinnelse	EN 13489
3. Kjerne		PEFC kontrollert opprinnelse	trekjerne
4. Bakside/sperresjikt		PEFC kontrollert opprinnelse	Trefiner
Not og fjær		Lengde	Uniclic
		Bredde	Uniclic



GARANTI

Boligmiljø	Se garantibetingelsene	Livstid
Uniclic - Uniclic connection	Se garantibetingelsene	Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel
Moisture Protection	Se garantibetingelsene	15 år
Stay Clean Technology (lacquered products only)	Se garantibetingelsene	15 år

OVERFLATE/TOPPSIKT

Tresort	Eik
Opprinnelse	Europa
Naturlig variasjon	På grunn av treets beskaffenhet, kan utseendet avvike fra prøver
Overflatebehandling	se katalog / nettside

Sortering

I henhold til EN 13489: 2002 Gratis klasse

	Selected	Accent	Lively
	<i>Elementets ansikt</i>		
Sunt Splintved	Tillatt farget	Tillatt farget	Tillatt farget
Knaster	Små knuter tillatt, fullt fylt	Middels størrelse knuter tillatt, halvt eller helt fylt	Large size knots permitted, half or fully filled
Sprekker / revner	Ikke tillatt	Tillatt, hvis lukket revne ≤ 1/2 av planken	
Barklommer	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
Lyn forskyvninger i årring	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
Kornstruktur	Ubegrenset	Ubegrenset	Ubegrenset
Sund kjerne	Tillatt	Tillatt	Tillatt
Farvevariasjon	Mild naturlig variasjon	Livlig variasjon	Meget livlig variasjon
Margstråler	Tillatt	Tillatt	Tillatt
Bioforringelse	Ikke tillatt	Ikke tillatt	Ikke tillatt
	<i>Ikke-synlige deler</i>		

Alle funksjoner er tillatt uten noen begrensning med hensyn til størrelse eller mengde, hvis disse ikke forringet parketgulvets styrke eller slitestyrke

LEGGING		Norm krav	
Flytende		På Pergo underlag	se leggeanvisning
Hellimt		Pergo MS polymerharpiks	se leggeanvisning
Generelt ved installert gulv	EN 13489	Omkant - høydeforskjell (mm)	≤ 0,20
		Forskjell på bredden (mm)	≤ 0,20
		Kuving i lengden %	≤ 0,1
		Kuving i bredden %	≤ 0,2
Dimensjons stabilitet	ISO 24339	Kuving på kort ende maksimum %	≤ 0,30
	Forandringer 30-85% RF	Kuving på kort ende minimum %	≥ - 0,20
		Glippe i skjøter på kort ende (mm)	≤ 0,20
		Glippe i skjøter på lang siden (mm)	≤ 0,30
Gulvvarme	Kan benyttes	se egen anvisning	

OVERFLATEBEHANDLING			
Slitstyrke	SIS 923509	Rennende sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Flekkåtlighet	EN 13442		Klasse 3
		Gulv med "Stay Clean Technology" (Kun lakkert)	Klasse 5
CE	EN 14342:2013	Kontrollorgan	NB 0766 - EPH Dresden DOP: På pakken
UKCA	EN 14342:2013	Godkjent organ	AB 0321 - Satra UK DOP: På pakken
Kontorstolhjul	ISO 4918	Testet med underlag	25.000
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Tørr pendel test	Avhengig av struktur og overflate behandling USRV 37-57
Formaldehydavgassing	EN 717-1		≤E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤5 ppm
Varmegjennomgangsmotstand	EN12664:2001		0,14 m2.K/W
Brannklassifisering	EN 13501-1		Dfl-s1

MILJØSERTIFIKATER		
AFFSET	A	Frankrike
PEFC	PEFC/O7-32-37	
EPD	På forespørsel	
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001	
M1		Finland

