PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD
Trondheim
[L0361-xxxxx]
Utgivelse **NOR 01.2026**

PRODUKTEGENSKAPER

FORMAT	**Trondheim**		
Bredde	211	mm	
Lengde	2050	mm	
Antall planker pr pakke	6		
m² pr. pakke	2,595	m²	
Faser	med presset fas på fire kanter		
Tykkelse	9,5	mm	
Not og fjær	Perfectfold 3.0		
Garanti Vannbestandighet	15	år	
	72	timer	(stillestående vann)

PLANKENS OPPBYGGING

1. Ripesikret overflatesjikt
2. Krystallklar dekor
3. Fuktbestandig HDF-kjerne
4. Balansesjikt

FABRIKKGARANTI

	METODE	**PARAMETERE**			
Bruksklasse	EN ISO 10874			Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Sertifisert selskap	NB 0493 - Centexbel	DOP: På pakken	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Godkjent organ	AB 8515 - Centexbel	DOP: På pakken	
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene		Livstid	
			Vannbestandighet	15	år
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene		5	år
			Vannbestandighet	5	år

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	**PARAMETERE**	**NORMKRAV**	
Abrasion resistance	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	sykluser
Abrasion class	EN 13329		AC4	
Slagfasthet	EN 17368	liten ball	≥35 mm	
	EN 13329	stor ball	≥600 mm	
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N
Effekt av kontorstolhjul	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	sykluser
Tykkelsessvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 18%	
låsing styrke	ISO 24334	Fl0,2 langsiden	≥ 1 kN/m	
		Fmax langsiden		
		Fs0,2 kortsiden	≥ 2 kN/m	
		Fmax kortsiden		
Effekt av møbelbein	EN ISO 16581		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		Inntrykksbestandighet	≤ 0,05 mm
Motstand mot flekker	EN 438-2	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller	≤ 0,15 mm	
		Åpning i skjøter	≤ 0,20 mm	
		Skåling på langs	Konkav ≤ 0,50%	
			Konveks ≤ 1,00%	
		Skåling på tvers	Konkav ≤ 0,15%	
			Konveks ≤ 0,20%	
Dimmensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	grå referanse	Klasse	≥ 4

PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD

Trondheim

[L0361-xxxxx]

Utgivelse **NOR 01.2026**

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO VALUES
Vannbestandighet	ISO 4760	Qualitative rating for Recovery swell	< 3	1
		Quantitative rating for Recovery swell	≤0,3mm	≤0,01mm
		Fogläckage	Inte nödvändigt	Läcker inte

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

	METODE	PARAMETERE			
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 17dB	(Avhengig av benyttet underlag)
Gulvvarme		On a PERGO underlay	Se egne instruksjoner	Kan benyttes	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistatisk	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1	(Med alla Pergo mellanlägg)
Varmemotstand	EN 12667	m²K/W		0,061	m²K/W
Sklisikring	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

SERTIFISERINGER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Det nordiske Svanemerket	30290001
EPD	